



MQA 150 – bentonitový těsnící tmel

MQA 150 – jednosložkový, trvale plastický, těsnící tmel, vyrobený na bázi polyizobutylenu, minerálních složek a bentonitu.

Vyznačuje se vysokou elastickou přilnavostí k řadě materiálů – plast, dřevo, kov, pryž, stavební materiál apod. Díky svému chemickému složení má schopnost při kontaktu s vodou expandovat.

MQA 150 má vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, trvalou plasticitu a nevysychavost při nízkých i vysokých teplotách (od -15°C do 100°C).

Základní použití:

MQA 150 bentonitový těsnící tmel se používá k ochraně proti vodě v místech průniku, vyplnění otvoru, trhlin (hnízd) nebo jiných dutin. Při kontaktu s vodou expanduje (200%) a vykazuje dokonalé a trvalé utěsnění. Elasticita tmelu **MQA 150** zajišťuje nepropustnost i při dilataci stavebních prvků.

Návod k použití:

MQA 150 se nanáší přímo na styčnou plochu, do trhliny či **prostupu** stěrkou nebo vytlačovací pistolí z kartuše. Podklad, na který se tmel nanáší musí být zbaven prachu a nečistot. Doporučená teplota zpracování je nad 5°C. Voda musí být z povrchu zcel a odstraněna, podklad může být maximálně vlhký. Betonování může být provedeno bezprostředně po aplikaci bentonitového tmelu. Minimální tloušťka betonu nad těsnícím tmelem **MQ** nesmí být menší než 5 cm.

Specifikace

Konzistence:	kaučukovitá, plastická hmota
Barva:	šedá
Sušina:	65%
Objemové změny ČSN EN ISO 10583:	190%
pH	8,5
Vlákno nebo výplň:	0
Teplota vzplanutí:	170°C
Měrná hmotnost:	1,3g/cm ³

Skladování

MQA 150 při skladování a zpracování není hořlavý ani toxický. U osob se zvýšenou citlivostí se může projevit jako látka s mírnou kožní dráždivostí. Teplota skladování a zpracování je 0°C až 35°C. Při dodržení předepsaných podmínek je záruční doba 24 měsíců ode dne expedice.

Balení

PE kbelíky 1kg, PE kartuše 310ml.

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nevhodnou manipulací a skladováním.

Inženýrská činnost, výrobky a postupy pro stavbu a sanaci stok, trub, nádrží, silnic, průmyslových podlah, kotev

Sídlo firmy

Na Groši 1344/5a
CZ-102 00 Praha 10
Tel.: +420 271 750 685
Fax: +420 271 751 346

Kancelář Brno

Jižní svahy 459/33
CZ - 621 00 Brno
Tel.: +420 607 166 716
Fax: +420 549 211 698

e-mail: hermes@hermes-technologie.cz
www.hermes-technologie.cz

HERMES
TECHNOLOGIE

s.r.o.



Obchodní partner firmy ERGELIT TROCKENMÖRTEL UND FEUERFEST GMBH